

# Quanto sole tollera un ombrellone?

## Resistenza alla luce

Esempio di come scoloriscono i tessuti con diverso fattore di resistenza alla luce dopo 160 giorni di irraggiamento solare.



Livelli di solidità alla luce a norma DIN EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce	Primo cambiamento di colore visibile dopo	Sbiadimento del colore dopo 160 giorni di esposizione diretta alla radiazione solare.	Le classi di tessuto GLATZ	L'assortimento GLATZ
Livello 1	molto scarso	5 giorni			
Livello 2	scarso	10 giorni			
Livello 3	mediocre	20 giorni			
Livello 4	abbastanza buono	40 giorni			
Livello 5	buono	80 giorni		2	<i>easy</i> Collection
Livello 6	molto buono	160 giorni		2	<i>easy</i> Collection
Livello 7	ottimo	350 giorni		4 e 5	Individual
Livello 8	eccellente	700 giorni		5	Individual Professional

- Al momento di acquistare un ombrellone fate attenzione al suo fattore di resistenza alla luce
- Optate per un fattore di resistenza alla luce tra 6 ed 8
- Se non usate il vostro ombrellone proteggetelo con una custodia copriombrellone